

SOFUGE

HYDROFUGE DE MASSE

✓ **SOFUGE** est un hydrofuge de masse, compatible avec toutes les catégories de ciment, permettant de limiter la pénétration d'eau par capillarité ou par pression

✓ fabrication de mortiers, enduits, réservoirs d'eau, cuves, Bassins, joints étanches ou travaux de fondation...

Entre 100 et 875 ml par sac de 35 kg de ciment.

PRESENTATION

SOFUGE est un hydrofuge de masse, compatible avec toutes les catégories de ciment, permettant de limiter la pénétration d'eau par capillarité ou par pression. **SOFUGE** agit par obturation des pores et du réseau capillaire, il ne modifie pas les résistances mécaniques et n'a pas d'effet sur les temps de prise.

SOFUGE n'est pas dégradé par les cycles de gel/dégel.

DOMAINES D'APPLICATION

SOFUGE s'emploie sur chantier pour la fabrication de mortiers, enduits, réservoirs d'eau, cuves, Bassins, joints étanches ou travaux de fondation...

DOSAGE

Le dosage recommandé en **SOFUGE** est compris entre 0.3 et 2.5 % de masse de ciment, c'est-à-dire entre 100 et 875 ml par sac de 35 kg de ciment.

MODE D'EMPLOI

Agiter **SOFUGE** avant emploi. Incorporer **SOFUGE** mélangé à l'eau de gâchage. Avant travaux, il est recommandé de procéder à des essais préalables pour ajuster le dosage en **SOFUGE** à l'effet recherché.

STOCKAGE

Stocker **SOFUGE** dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé.

Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.

Conserver à température comprise entre -5°C et +35°C.

Durée de vie : 24 mois

SECURITE

Symboles de danger : Aucun

Phrases de risques : Aucune

Phrases de sécurité : Aucune



Tél : 05 59 83 20 56

mail : contact@soka-france.com

www.soka-france.com

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1074 allée des platanes 64160 BUROS

N° TVA Intracommunautaire FR29 791231657 R.C.S. PAU 791 231 657 - Code NAF 4690Z SARL au capital de 10 000 euros