

SOLATEX

RESINE D'ADHERENCE ET D'ETANCHEITE POUR BETONS ET MORTIERS

✓ **SOLATEX** est une résine d'adhérence et d'étanchéité

✓ **SOLATEX** est compatible avec tous les liants hydrauliques et la chaux aérienne. Incorporé à l'eau de gâchage, il augmente l'accrochage au support, améliore la résistance à l'eau et facilite la mise en œuvre. **SOLATEX** renforce les résistances mécaniques, contrôle la fissuration et assure la durabilité de vos réparations

DOSAGES CIMENT 35KG	
ENDUITS	2 L
MORTIERS	2 L
CHAPES	2 L
RAGREAGES	4 L
CUVELAGES	6 L
ENDUITS DE PISCINE ET RESERVOIRS D'EAU	5 L

PLATRE25KG	
ENDUITS	1.50 L
RAGREAGES	2.50 L

PRESENTATION

SOLATEX est une résine d'adhérence et d'étanchéité, diluable à l'eau, qui renforce l'accrochage des bétons et mortiers sur tous les supports, même les plus lisses. Appliqué en surface, il régule la porosité du fond, favorise l'adhérence et améliore l'étanchéité.

SOLATEX est compatible avec tous les liants hydrauliques et la chaux aérienne. Incorporé à l'eau de gâchage, il augmente l'accrochage au support, améliore la résistance à l'eau et facilite la mise en œuvre. **SOLATEX** renforce les résistances mécaniques, contrôle la fissuration et assure la durabilité de vos réparations.

DOMAINES D'APPLICATION

SOLATEX adhère sur tous types de supports tels que les parpaings, la brique, les enduits, le plâtre, le bois ou le métal. Il se mélange à l'eau de gâchage pour la fabrication de mortier colle, barbotine, ragréage, enduit et mortier de réparation, joints de maçonnerie étanches...

MODE D'EMPLOI

En couche d'accrochage :

Diluer **SOLATEX** à raison de 1 volume pour 1 à 2 volumes d'eau suivant la porosité du support.

Vérifier que le support est propre, sec et débarrassé de toutes les parties non adhérentes.

Appliquer en une couche à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur. Mettre en œuvre les enduits, mortiers,

chapes ou dalles avant séchage de la couche d'accrochage.

CONSUMMATION MOYENNE : de 4 à 6 m² au litre.

En incorporation dans les liants :

Incorporer **SOLATEX** non dilué à l'eau de gâchage.

Augmenter la durée du malaxage de 3 minutes supplémentaires.

DOSAGES

CIMENT 35KG		
PLATRE25KG		
ENDUITS	2 L	1.50 L
MORTIERS	2 L	
CHAPES	2 L	
RAGREAGES	4 L	2.50 L
CUVELAGES	6 L	
ENDUITS DE PISCINE ET RESERVOIRS D'EAU	5 L	

STOCKAGE

Stocker **SOLATEX** dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé.

Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.

Durée de vie : 24 mois

SECURITE

Symboles de danger : Aucun

Phrases de risques : Aucune

Phrases de sécurité : Aucune