

SOSUPERFIX

RESINE D'ADHERENCE ET D'ETANCHEITE POUR BETONS ET MORTIERS

✓ Résine d'adhérence et d'étanchéité, renforce l'accrochage des bétons et mortiers sur tous les supports, même les plus lisses

✓ Appliqué en surface, il régule la porosité du fond, favorise l'adhérence et améliore l'étanchéité.

SOSUPERFIX est compatible avec tous les liants hydrauliques et la chaux aérienne.

Incorporé à l'eau de gâchage, il augmente l'accrochage au support, améliore la résistance à l'eau et facilite la mise en œuvre

CONSUMMATION

MOYENNE : de 4 à 6 m² au litre

DOSAGES

	CIMENT 35KG
ENDUITS	1 L
MORTIERS	1 L
CHAPES	1 L
RAGREAGES	2 L
CUVELAGES	3 L
ENDUITS DE PISCINE ET RESERV. D'EAU	2.50 L

	PLATRE 25KG
ENDUITS	0.75 L
RAGREAGES	1.25 L

PRESENTATION

SOSUPERFIX est une résine d'adhérence et d'étanchéité, diluable à l'eau, qui renforce l'accrochage des bétons et mortiers sur tous les supports, même les plus lisses. Appliqué en surface, il régule la porosité du fond, favorise l'adhérence et améliore l'étanchéité.

SOSUPERFIX est compatible avec tous les liants hydrauliques et la chaux aérienne.

Incorporé à l'eau de gâchage, il augmente l'accrochage au support, améliore la résistance à l'eau et facilite la mise en œuvre.

SOSUPERFIX renforce les résistances mécaniques, contrôle la fissuration et assure la durabilité de vos réparations.

DOMAINES D'APPLICATION

SOSUPERFIX adhère sur tous types de supports tels que les parpaings, la brique, les enduits, le plâtre, le bois ou le métal. Il se mélange à l'eau de gâchage pour la fabrication de mortier colle, barbotine, ragréage, enduit et mortier de réparation, joints de maçonnerie étanches...

MODE D'EMPLOI

En couche d'accrochage :

Diluer **SOSUPERFIX** à raison de 1 volume pour 3 à 5 volumes d'eau suivant la porosité du support.

Vérifier que le support est propre, sec et débarrassé de toutes les parties non adhérentes.

Appliquer en une couche à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur. Mettre en œuvre les enduits, mortiers, chapes ou dalles avant séchage de la couche d'accrochage.

CONSUMMATION MOYENNE : de 4 à 6 m² au litre. Dans tous les cas d'utilisation, les supports devront être sains, propres et débarrassés de toutes les particules non adhérentes.

... en incorporation dans les liants :

Incorporer **SOSUPERFIX** non dilué à l'eau de gâchage.

Augmenter la durée du malaxage de 3 minutes supplémentaires.

DOSAGES

	CIMENT 35KG	
PLATRE25KG		
ENDUITS	1 L	0.75 L
MORTIERS	1 L	
CHAPES	1 L	
RAGREAGES	2 L	1.75 L
CUVELAGES	3 L	
ENDUITS DE PISCINE ET RESERVOIRS D'EAU	5 L	

STOCKAGE

Stocker **SOSUPERFIX** dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé.

Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.

Durée de vie : 24 mois

SECURITE

Symboles de danger : Aucun

Phrases de risques : Aucune

Phrases de sécurité : Aucune



FRANCE

Tél : 05 59 83 20 56

mail : contact@soka-france.com

www.soka-france.com

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1074 allée des platanes 64160 BUROS

N° TVA Intracommunautaire FR29 791231657 R.C.S. PAU 791 231 657 - Code NAF 4690Z SARL au capital de 10 000 euros